

suproll®
BUILDING SYSTEMS

BETONPACKEN

C20/30 SINIFLI HAZIR BETON

C20/C30 STRENGTH CLASS
READY-MIX CONCRETE



SUPROLL BETONPACKEN

C20/C30 SINIFLI HAZIR BETON

Çimento esaslı, özel seçilmiş agregalar ve katkıları içeren, C20/30 dayanım sınıfı hazır beton

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, granit seramik, mermer ve doğal granit gibi malzemelerin altında, Konut ve bahçe alanlarında, temellerde, mantolama ve kalıp taşlarının doldurulmasında, bahçe duvarlarında, destek ve payandalarda, duvar, döşeme gibi eleman yüzeylerindeki boşlukların doldurulmasında, kapı ve pencere lentolarında, giriş ve lentolarda, kat döşemelerinde, prefabrik döşemelerin montajında, döşeme ızgaralarında, merdivenlerde, zemin döşemelerinde, bacalarda/tesisat boşluklarında ve daha başka birçok alanda kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Kullanıma hazır ve uygulaması kolaydır.
- Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Fabrika karışımı bu ürün, homojen karışımı sayesinde şantiye karışımı klasik yöntemle hazırlanan betona göre uygulamanın her noktasında aynı ve yüksek kalite sunar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Beton ve mevcut şap üzerine yapılacak uygulamalarda, yüzeyin astarlanması, tutuculuğun artırılması için önemlidir.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

İstenen uygulama kıvamını elde etmek amacıyla su ilavesi yapılır 3-4 lt su / 25 kg toz.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Ürün makine ile de uygulanabilmektedir. Uygulama detayları için danışınız. Ürün, dış mekanlarda uygulanabilir ancak üzerinin dış ortam şartlarına dayanıklı kaplama malzemesi ya da üzerinde yürünebilen UV dayanımlı bir su yalıtım malzemesi ile kaplanması gerekir.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torba

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Genel Bilgiler	C20	C30
Görünüm	Gri	Gri
Raf ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Ambalaj	25 kg kraft torba	25 kg kraft torba
Uygulama Bilgileri		
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C)-(+35°C)	(+5°C)-(+35°C)
Karışım Oranı	3-4 lt su / 25 kg toz	3-4 lt su / 25 kg toz
Kap Ömrü	1 saat	1 saat
Tane Boyutu	Dmax: 8 mm	Dmax: 8 mm
Kullanıma Alma Süresi	1 gün	1 gün
Performans Bilgileri		
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)	≥ 20 N/mm ²	≥ 30 N/mm ²
Sıcaklık Dayanımı	(-30°C)- (+ 80°C)	(-30°C)- (+ 80°C)
Tehlikeli Maddeler (EN 12004)	Güvenlik bilgi formuna bakınız.	Güvenlik bilgi formuna bakınız.
Yangına Tepki	A1	A1

Sarfiyat Tablosu

Torbalı Hazır Beton		Kuru Birim Ağırlığı (kg/m ³)	1 cm Kalınlık için Toz Sarfiyat (kg/m ²)	Karışım Suyu Miktarı (litre)
C20	25 kg kraft torba	2000±100	~20	3-4
C30	25 kg kraft torba	2080±100	~20	3-4