

**suproll**<sup>®</sup>  
BUILDING SYSTEMS

**COVER**

İS VE LEKE ÖRTÜCÜ ASTAR

SOOT AND STAIN  
COVERING PRIMER



## SUPROLL FORCE-Y YARI MAT SATEN SENTETİK BOYA

Özel alkid reçine ve solvent kombinasyonu ile oluşturulmuş, iç ve dış mekânların baca akıntıları, pas, is, kurum gibi boya uygulamalarında; kapanmayan çok kirli yüzeylerin astarlanmasında kullanılan astar boyadır.

### KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânların baca akıntıları, is, pas, kurum gibi boya uygulamalarında; kapanmayan çok kirli yüzeylerin astarlanmasında; ayrıca sigara dumanı, kalorifer is, su akıntısı izleri gibi lekeleri kapatmada kullanılır.

### ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Fazla yüzey hazırlığı gerektirmeden, her tür yüzeye uygulanabilir.
- Rutubet lekelerine ve dökülmeye karşı dayanıklıdır.
- Su ve deterjan ile silinebilir.
- Beyazlığını korur, zamanla sararmaz.
- Kurşun içermez, sağlığa zararlı değildir.
- Uygulamadan kısa bir süre sonra, boyanan alan kullanılabilir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey üzerindeki kabarmış dokular zımparalanarak temizlenmeli, eski alkid esaslı boyalar zımparalanmalı yüzey hataları düzeltilmelidir.

### ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Kullanıma hazırdır. İhtiyaç olması durumunda %5 oranında Suproll Selülozik Tiner ile inceltilir.

### ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Suproll Cover İS ve Leke Örtücü Astar birer saat aryla yüzeye göre 2 kat veya 3 kat olarak uygulanmalıdır. Astar uygulamasından 4 saat sonra son kat boya uygulaması yapılmalıdır.

### AMBALAJ

18 kg metal kova

### DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

### SARFIYAT

1kg Suproll Cover İS ve Leke Örtücü Astar ile yüzeyin durumuna bağlı olarak 5-7 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

## TEKNİK VERİLER

Görünüm	Mat
Kimyasal yapısı	Alkid reçine
Viskozite	90 KU -100 KU 25°C'de
İnceltici	Suproll selülozik tiner
Katı madde miktarı	%75-%80
İncelik	8 mikron
Kuruma süresi	Dokunma süresi 5-10 dk. toz tutma süresi 20-25 saat, sert kuruma süresi 4 saat.