

suproll®
BUILDING SYSTEMS

DOLGULU

UNIVERSAL ASTAR

UNIVERSAL
PRIMER



SUPROLL DOLGULU

UNIVERSAL ASTAR

Su bazlı özel formülü sayesinde boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. İçerisindeki özel dolgular sayesinde son kat için dayanıklı düzgün yüzeyler hazırlanmasını sağlar. Üzerine gelecek boyanın istenmeyen şekilde emilmesini engeller.

KULLANIM ALANLARI

Mineral esaslı tüm yüzeylerde, alçı yüzeylerde, daha önce su veya solvent bazlı boya uygulanmış yüzeylerde, eski, kirlenmiş yüzeylerde veya renk değişikliği yapılacak iç cephe yüzeylerinde astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Yüksek örtücülük
- Mükemmel yapışma
- Su itici
- Yüksek su buharı geçirgenliği
- Teneffüs etme özelliği
- Son kat boyalar için sağlam bir zemin hazırlar ve son kat boyanın sarfiyatını düşürür.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyde bulunan serbest toz ve kir, fırça ile temizlenmeli, yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyde bulunan gevşek kabarmış boyalar temizlenmeli, yüzeydeki seviye bozuklukları uygun macun ile doldurulmalı ve zımparalanmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %10 - 15 oranında inceltilecek tek kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

İnceltme işleminden sonra tek kat olarak uygun tatbikat aletleriyle uygulama yapılmalıdır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak astar uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır.

AMBALAJ

20 kg plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

1 kg SUPROLL DOLGULU Universal Astar ile yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 10 - 14 m² arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Mat görünümlü düz astar boya
Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer emülsiyonu
Viskozite	120-125 KU 25 °C'de
İnceltici	Su
Ph	8-9
Katkı Madde Miktarı	E-P
Önerilen Uygulama	Tek kat
Kuruma Süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saattir. Son kat için bekleme süresi asgari 6 saattir.