



SUPROLL DREAM ANTİBAKTERİYEL ANTİBAKTERİYEL İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silinebilir, antibakteriyel, küf ve mantar oluşumunu engelleyen, esnek yapıda, ekstra örtücülüğe sahip, silikon katkılı dekoratif yarımat son kat iç cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Sıva, brüt beton, tuğla, kâğıt kaplama, sunta, alçı, alçıpan gibi yapı elemanlarının iç yüzeylerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Gerçek silinebilme
- Antibakteriyel
- Mantar ve küf önleyici
- Ekstra örtücülük
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Yüksek buhar geçirgenliği
- Su itici
- Kokusuz
- Düşük VOC
- İpek mat
- Rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleme

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar SUPROLL P1 Akrilik Macun ile macunlanmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %15-20 oranında inceltilecek iki kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

SUPROLL DREAM ANTİBAKTERİYEL İç Cephe Boyası uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru, temiz, tozdan arındırılmış ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Çatlak, bozuk yüzeyler uygulamadan önce onarılarak düzeltilmelidir. Eski boyalı, kabarmış, bozuk yüzeylerin kazınarak temizlenerek zemin hazırlığı yapılması gerekir. Yeni boyanacak mineral esaslı alçı gibi emici yüzeylerde SUPROLL DOLGULU İç Cephe Transfer Astarı kullanımı önerilir. Uygulanacak yüzeyin ve ortamın sıcaklığı +5 °C ila +30 °C arasında olmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi kullanılarak uygulanabilir.

AMBALAJ

20 kg plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

1 kg SUPROLL DREAM ANTİBAKTERİYEL İç Cephe Boyası ile yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 8- 10 m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

| | |
|------------------------------------|--|
| Görünüm | İpek mat - yarı mat görünümlü düz boya |
| Kimyasal Yapısı | Akrilik kopolimer emülsiyon |
| Viskozite | 120 KU -125 KU 25 °C'de |
| İnceltici | Su |
| Ph | 8-9 |
| Önerilen Uygulama | 2 kat |
| Kuruma Süresi | Tam kuruma süresi azami 24 saattir |
| Katlar Arası Bekleme Süresi | Asgari 2 saattir. |