

suproll[®]
BUILDING SYSTEMS

DREAM

TAVAN BOYASI

CEILING PAINT



SUPROLL DREAM TAVAN BOYASI

Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz, örtücü, mat ve pürüzsüz görünümlü bir iç cephe tavan boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Konvansiyonel sıva, brüt beton, tuğla, kâğıt kaplama, sunta, alçı, alçıpan gibi yapı elemanlarının iç cephe kısımlarında kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Kokusuz
- Teneffüs etme özelliği
- Yüksek örtücülük
- Yüksek beyazlık
- Mat

YÜZEY HAZIRLIĞI

Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak % 15-25 oranında inceltilerek iki kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Yeni boyanacak mineral esaslı malzemeler ve kireç gibi emici yüzeylerde SUPROLL iç cephe astar çeşitlerinden uygun olanı ile astarlama yapılması önerilir. Uygulanacak yüzeyin ve ortamın sıcaklığı +5°C ilâ +30°C arasında olmalıdır. SUPROLL DREAM Tavan Boyası fırça ve rulo kullanılarak uygulanabilir.

AMBALAJ

18 KG plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

1 kg SUPROLL DREAM Tavan Boyası ile yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 6-8 m²'dir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Mat görünümlü düz boya
Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer emülsiyonu
Viskozite	135 KU -140 KU 70°C'de
İnceltici	Su
Ph	8-9
Önerilen Uygulama	2 kat
Kuruma Süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saattir.
Katlar Arası Bekleme Süresi	Asgari 2 saattir.