



SUPROLL EXTERIOR-AG

AKRİLİK GRENLİ DİŞ CEPHE BOYASI

Akrilik kopolimer esaslı, mat, grenli, dekoratif dış cephe kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Binaların dış cephelerindeki sıva, serpmeye sıva, tarak mozaik, beton ve mineral yüzeylerde, ısı yalıtım sistemlerinde son kat olarak, dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR

- Solma direnci yüksek
- Düşük sarfiyat
- Estetik görünüm
- Nefes alma kabiliyeti
- Üstün kapatma kabiliyeti
- Farklı yüzeylerde uygulanabilirlik
- Dış etmenlere karşı yüksek dayanım

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak yüzeyler tamamen temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey yağ ve gres kalıntılarında ve her türlü gevşek parçalardan tamamen arındırılmış olmalıdır. Yüzey üzerinde büyük çatlaklar ve brüt beton bozuklukları yoksa boya uygulamaya geçilebilir. Eğer yüzeyde herhangi bir bozukluk varsa SUPROLL P1 Akrilik Macun ile gerekli onarımlar yapılmalıdır. Hazır olan yüzey SUPROLL EXTERIOR-U Dış Cephe Astarı ile astarlanmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına ve istenilen desene bağlı olarak %0-5 oranında inceltilecek tek kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

SUPROLL EXTERIOR-AG Akrilik Grenli Dış Cephe Boyası homojen ve tek kat olarak uygulandıktan sonra, kristal gözenekli mercan rulo ile yukarıdan aşağıya doğru bir kez düzeltme yapılmalıdır. Aynı yönde tarama yapılması önemlidir. Çok fazla tarama yapılırsa desen bozulabilir. Standart desen ve renk tonu farklılıklarını önlemek için malzemenin ani su kaybını önleyecek gerekli şartlar sağlanmalıdır.

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

AMBALAJ

25 kg plastik kova

SARFIYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak 1,0-1,4 kg/m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

+5 °C ile +35 °C sıcaklıklar arasında kullanılmalıdır. Uygulama sırasında ellerinizi korumak amacıyla eldiven kullanınız. Cilde ve göze temasından kaçınınız. Dondan korunmalıdır. Yağmur bekleniyorsa veya hava rüzgarlıysa SUPROLL EXTERIOR -AG'yi uygulamayın. Astar üzerine uygulama yapmadan önce kuruması beklenmelidir. Kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Yutulması halinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK VERİLER

| Genel Bilgiler | |
|----------------------------|---|
| Görünüm | Mat görünümlü, tekstür desenli |
| Kimyasal Yapısı | Akrilik kopolimer emülsiyonu |
| Viskozite | 140 KU'dan yüksek |
| İnceltici | Su |
| Ph | 8-9 |
| Katkı Madde Miktarı | %74- %76 |
| Önerilen Uygulama | 1 kat |
| Kuruma Süresi | Tam kuruma süresi azami 24 saattir. Astar kat ile boya arasında bekleme süresi asgari 12 saattir. |