

suproll[®]
BUILDING SYSTEMS

EXTERIOR-S

SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

SILICONE BASED
EXTERIOR PAINT



SUPROLL EXTERIOR-S

SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Siva, serpmeye siva, tarak mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR

- Su bazlı özel formülü sayesinde ve akrilik bağlayıcılar ile özel silikonun etkisiyle suya ve neme yüksek dayanım gösterir.
- Yapışma kabiliyeti oldukça yüksektir.
- İyi bir kapama özelliğine sahiptir.
- Yapısında kullanılan özel renk pigmentleri sayesinde renk değişimine uğramaz.
- Nefes alma kabiliyeti yüksek olup ısı yalıtım sistemlerinin üzerine rahatlıkla uygulanabilir.
- Yayılma özelliği yüksektir, bu sayede kolay sürülür.
- Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Hava şartlarına ve sürtünmeye karşı dayanımı yüksektir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek siva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse SUPROLL P1 Akrilik Macun ile yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. SUPROLL EXTERIOR-U Dış Cephe Astarı uygulandıktan sonra boya işleme geçilmelidir.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %10 – 20 oranında inceltilecek iki kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Önceden hazırlanmış SUPROLL EXTERIOR-S Silikonlu Dış Cephe Boyası, Sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılması önerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çığ ve dondan korunması gerekmektedir. İki kat olarak uygulanır.

AMBALAJ

20 kg plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak 0,36-0,44 kg/m²'dir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Mat görünümlü düz boya
Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer emülsiyonu
Viskozite	120 KU -125 KU 25°C'de
İnceltici	Su
Ph	8-9
Katkı Madde Miktarı	70% -72%
Önerilen Uygulama	2 veya 3 kat (yüzey kirliliğine ve pürüzüne bağlı olarak)
Kuruma Süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saattir. Katlar arası bekleme süresi asgari 2 saattir.