



SUPROLL EXTERIOR-SG SİLİKONLU GRENLİ DIŞ CEPHE BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Sıva, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Özel formülü, akrilik bağlayıcılar ve silikon emülsiyonun güçlü özellikleri sayesinde neme ve suya karşı yüksek dayanım gösteren su bazlı dış cephe kaplamasıdır.
- Yağmura karşı yüksek su iticiliğinden dolayı duvarın kuru kalmasını sağlar.
- Yüzeyde elastik, dayanıklı, örtücü ve kalın bir film oluşturur.
- Yüzey hatalarını çabuk ve kolay kapatır.
- İçerisindeki özel pigmentler sayesinde renkleri solmaz ve sararmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmelidir (28 gün). Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Özellikle brüt beton yüzeylerde fazla gözenekli yapı olması durumunda bu yüzeyler mutlaka SUPROLL P1 Akrilik Macun ve SUPROLL EXTERIOR-US Dış Cephe Astarı ile kapatılmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %0-5 oranında inceltilecek tek kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

SUPROLL EXTERIOR-SG Silikonlu Grenli Dış Cephe Boyası homojen ve tek kat olarak uygulandıktan sonra, desenli rulo ile yukarıdan aşağıya doğru bir kez düzeltme yapılmalıdır. Aynı yönde tarama önemlidir. Çok fazla tarama yapılırsa desen bozulabilir. Standart desen için malzemenin ani su kaybını önleyecek gerekli şartlar sağlanmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığı +5°C ilâ +30°C olmalıdır. Esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulanmadan kaçınılmalıdır.

AMBALAJ

25 kg plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak 1-1,4 kg/m²dir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Mat görünümlü, tekstüre desenli
Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer ve silikon emülsiyonu
Viskozite	140
KU'dan Yüksek İnceltici	Su
Ph	8-9
Katkı Madde Miktarı	%74- %76
Önerilen Uygulama	1 kat
Kuruma Süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saattir. Astar ile boya arasında bekleme süresi asgari 12 saattir.