

suproll[®]
BUILDING SYSTEMS

EXTERIOR-U

AKRİLİK ESASLI DIŐ CEPHE ASTARI

ACRYLIC BASED
EXTERIOR PRIMER



EXTERIOR-U

AKRİLİK ESASLI DIŐ CEPHE ASTARI

Akrilik kopolimer esaslı son kat diő cephe astarı.

KULLANIM ALANLARI

Diő cephede SUPROLL EXTERIOR serisi boya ve kaplama malzemeleri uygulamaları öncesinde astar malzemesi olup, akrilik kopolimer esaslıdır. Sıva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuđla, betopan ve her türlü mineral esaslı yüzeye uygulanır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Düşük sarfiyat
- Üstün kapatma kabiliyeti
- Farklı yüzeylerde uygulanabilirlik

YÜZEY HAZIRLIđI

SUPROLL EXTERIOR-U Akrilik Diő Cephe Astarı uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yeni yüzeyler veya tamir harcı ile yenilenmiş yüzeyler, tamamen temiz, sağlam ve kuru olmalıdır. Gevşek veya ufalanan parçaları, yağ ve gres kalıntılarını yüzeyden temizleyin. Mevcut çatlakları ve hasara uğramış alanlarını onarın. Alt yüzeydeki gözenekleri kapatın ve düzgün olmayan tüm kısımları tesviye edin.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bađlı olarak %10 - 20 oranında inceltilerek tek kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Fırça veya rulo ile düzgün zemine tek kat uygulanmalıdır. Eđer alt yüzey düzgün deđilse, ikinci bir katın uygulanması gerekebilir. En az 12 saat boyuca yağmurdan koruyun Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığı +5°C ilâ +30°C arasında olmalıdır.

AMBALAJ

20 kg plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Kuru bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta, +5°C ila +30°C arasında depolandığında 24 ay. Dondan koruyun.

SARFIYAT

Yüzey durumuna bađlı olarak 0,14-0,20 kg/m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- +5 °C ile +35 °C sıcaklıklar arasında kullanılmalıdır
- Uygulama sırasında ellerinizi korumak amacıyla eldiven kullanınız.
- Cilde ve göze temasından kaçınınız.
- Dondan korunmalıdır.
- Yağmur bekleniyorsa veya hava rüzgarlıysa SUPROLL EXTERIOR-U'yu uygulamayın.
- Kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
- Yutulması halinde hemen bir sađlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Mat görünümlü düz boya
Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer ve silikon emülsiyonu
Viskozite	115 KU -120 KU 25°C'de
İnceltici	Su
PH	8-9 Katı
Katı Madde Miktarı	%60-%65
Önerilen Uygulama	Tek kat
Kuruma Süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saattir. Katlar arası bekleme süresi asgari 6 saattir.