



SUPROLL EXTERIOR-US

SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Dış cephede SUPROLL EXTERIOR Serisi Boya ve Kaplama Malzemeleri uygulamaları öncesinde astar malzemesi olup, akrilik kopolimer esaslıdır. Siva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla, betopan ve her türlü mineral esaslı yüzeye uygulanır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Üstün kapatma kabiliyeti vardır,
- Farklı yüzeylere uygulanabilir,
- Boya sarfiyatını azaltır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

SUPROLL EXTERIOR-US Dış Cephe Astarı uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yeni yüzeyler veya tamir harcı ile yenilenmiş yüzeyler, tamamen temiz, sağlam ve kuru olmalıdır. Gevşek veya ufalanan parçaları, yağ ve gres kalıntılarını yüzeyden temizleyin. Mevcut çatlakları ve hasara uğramış alanlarını onarın. Alt yüzeydeki gözenekleri kapatın ve düzgün olmayan tüm kısımları tesviye edin.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %10-20 oranında inceltilerek tek kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Fırça veya rulo ile düzgün zemine tek kat uygulanmalıdır. Eğer alt yüzey düzgün değilse, ikinci bir katın uygulanması gerekebilir. En az 12 saat boyuca yağmurdan koruyun. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığı +5 °C ila +30 °C arasında olmalıdır.

AMBALAJ

20 kg plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Kuru bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta, +5 °C ila +30 °C arasında depolandığında 24 aydır. Dondan koruyunuz.

SARFIYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak 0,14-0,20 kg/m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- +5 °C ila +35 °C sıcaklıklar arasında kullanılmalıdır.
- Uygulama sırasında ellerinizi korumak amacıyla eldiven kullanınız.
- Cilde ve göze temasından kaçınınız.
- Dondan korunmalıdır.
- Yağmur bekleniyorsa veya hava rüzgarlıysa SUPROLL EXTERIOR-US'yi uygulamayın.
- Kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
- Yutulması halinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Mat görünümlü düz boya
Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer ve silikon emülsiyonu
Viskozite	115 KU-120 KU 25 °C'de
İnceltici	Su
PH	8-9 Katı
Katı Madde Miktarı	%60-%65
Önerilen Uygulama	Tek kat
Kuruma Süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi	Asgari 2 saat