



SUPROLL INJECTPUR 1K FLEX

POLİÜRETAN BAZLI, YARI ESNEK ENJEKSİYON REÇİNESİ

Su kaçaklarını kesmek ve çatlakları doldurmak amacıyla kullanılan, poliüretan bazlı, su ile reaksiyona giren, solvent içermeyen, kapalı hücre yapısına sahip, yarı esnek enjeksiyon reçinesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Su taşıyan çatlakların yalıtımında,
- Soğuk derzlerin yalıtımında,
- Su depolarında, yüzme havuzlarında,
- Tünel ve bodrumların içten yalıtımında kullanılır.
- Beton, taş ve dolu tuğla gibi yapı elemanlarında kullanıma uygundur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulamadan önce, INJECTPUR 1K FLEX enjeksiyon dübelleri, çatlağın her iki tarafına 45° açı ile yerleştirilir. Dübel aralıkları uygulama alanındaki koşullar ile bağlantılıdır ve değişkenlik gösterebilmektedir, ortalama bir değer olarak 15-20 cm dübel aralığı tercih edilebilir.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

A bileşenine aktivatör eklenerek karıştırıcı uç yardımıyla iyice karıştırılır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Tek bileşenli enjeksiyon pompası ile hazırlanan INJECTPUR 1K FLEX enjekte edilir.

Not: Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra, pompanın uygun çözücü ile temizlenmesi önerilir.

AMBALAJ

Toplam	5,5 kg	27,5 kg	66 kg	220 kg
A Komponent	5 kg	25 kg	60 kg	200 kg
Aktivatör	0,5 kg	2,5 kg	6 kg	20kg

DEPOLAMA ÖMRÜ

Serin ve kuru ortamda (10°C-35°C) açılmamış orijinal ambalajında 6 ay saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemelidir; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Depolama Sıcaklığı	+10°C / 35°C
Renk	Kahverengi
Viskozite @ 25°C	450-750 mPa.s
Yoğunluk @ 25°C	1,23 gr/cm ³
Alevlenme Noktası	> 180°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +45°C
INJECTPUR 1K FLEX Aktivatör	
Yoğunluk @ 25°C	1.10 g/cm ³
Renk	Sarımtırak
Karışım Oranı	10:1 - A:B (ağırlıkça)