

suproll[®]
BUILDING SYSTEMS

INTENSO PLATINIUM

EKSTRA MAT İÇ CEPHE BOYASI

EXTRA MATTE
INTERIOR PAINT



SUPROLL INTENSO PLATINIUM EKSTRA MAT İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, ekstra mat, tam silinebilir özelliğe sahip, esnek yapıda, ekstra örtücülüğe sahip, silikon katkıli dekoratif son kat ekstra mat iç cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her cins iç yüzeyde, duvar kaplamaları üzerinde, eski boyalı yüzeylerde kullanıma uygundur. Ekstra mat özelliği sayesinde hataları gizler.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Gerçek silinebilme
- Özel dolgu maddeleri ile kombine edilmiş yapısı ekstra mat bir yüzey oluşturur.
- Yüksek ovalama değeri sayesinde çizilmelere karşı mukavemeti yüksektir.
- Su itici.
- Silinebilir.
- Silikon katkıli.
- Yüksek su buharı geçirgenliği.
- Rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önler.
- Yüksek örtücülük.
- Sararmaz.
- Toz ve kir tutmaz.
- Koksuz.
- Esnek.
- Dekoratif

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar SUPROLL P-1 Akrilik Macun ile macunlanmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %10-15 oranında inceltilecek iki kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

İlk kez boyanacak yüzeylerin saten alçı olması ürünün görünümünü daha dekoratif hale getirecektir. Uygulanacak yüzeylerin ve ortamın sıcaklığı +5°C ilâ +30°C arasında olmalıdır. Suproll intenso mat diamond uygulamasından önce SUPROLL Dolgulu İç Cephe Astarı ile astar yapılması ürünün performansını azami değere çıkartacaktır.

AMBALAJ

20 kg plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak 9-10 m²/LT

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Mat
Kimyasal yapısı	Akrilik kopolimer emülsiyonu
Viskozite	115KU -120KU 25°C'de
Örtme Gücü	Sınıf 1, 9-10m ² /L
Yaş Ovalama Direnci	Sınıf 2
Parlaklık	5-10 gloss
İnceltici	Su
Ph	8-9
Önerilen uygulama	2 kat
Kuruma süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saattir.
Katlar arası bekleme süresi	Asgari 2 saattir.