



SUPROLL PRIMER PU 2K

POLİÜRETAN ESASLI İKİ BİLEŞENLİ ASTAR

SUPROSEAL su yalıtım ürünleri için poliüretan esaslı, çabuk kuruyan, nem toleranslı iki bileşenli astar.

KULLANIM ALANLARI

Epoksi, poliüretan ve akrilik esaslı zemin kaplamaları ve su yalıtım uygulamaları öncesinde çabuk kuruyan, gözenekleri kapatan emprenye astar olarak, Mineral esaslı yüzeylere yapılan ahşap parke yapıştırma uygulamaları öncesinde emprenye astar olarak, Seramik, fayans, vb. kaplamaların derzlerine uygulandığında su emiciliğini azaltmak için, Taze beton / şap üzerine yapılan uygulamalarda yapışma artırıcı olarak kullanılır. Cam, metal, mermer, vb. gözeneksiz yüzeylere çok iyi yapışır.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR

- Tüm mineral esaslı yüzeylerin gözeneklerinde yüksek kapaticılık
- Mekanik ve kimyasal etkilere dayanıklı
- Antikorozyf
- Tozuma önleyici
- Tüm yüzeylere mükemmel yapışma
- Nemli yüzeylere güvenle uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak yüzeyler her türlü mekanik ve kimyasal kirliliklerden arındırılmalıdır. Çimento esaslı yüzeylerde zayıf, kopan parçalar uzaklaştırılması, gerekirse SUPROLL ürün gamından uygun çimento esaslı tamir harçlarıyla onarılmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

SUPROLL PRIMER PU 2K'yı oluşturan bileşenler homojen bir karışım elde edinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım en kısa sürede uygulanmalıdır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Uygun yöntemlerle hazırlanmış alt yüzeylere rulo, fırça veya püskürtme yöntemleriyle uygulanır.

AMBALAJ

15 + 5 kg'lık ambalajlarda

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

SUPROLL PRIMER PU 2K tek katta yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak (kayıplar hariç) 0.1 – 0.2 kg/m² sarfiyat değerine sahiptir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Kırmızı veya gri sıvı
Kimyasal Yapısı	Poliüretan reçine ve izosiyanat
Yoğunluk	1.25 ± 0.05 gr/cm ³
Katı Madde Miktarı	%85
Kuruma Süresi	25°C'de 4-6 saat
Tam Kuruma	24 saat
Tam Kimyasal Dayanım	7 gün
Karışım Kap Ömrü	(+10°C) 40-50 dakika
Karışım Kap Ömrü	(+25°C) 30-35 dakika
Sertlik Derecesi	75-80 (Shore A)