



SUPROLL SUPROBOND EPDM

MEMBRAN YAPIŞTIRICISI

SUPROLL SUPROBOND EPDM silikonu yüksek kaliteli, nötr tip kürleşen, elastik, tek komponentli, silikon bazlı bir derz dolgu ve yapıştırma mastiğidir. Yapı materyalleri ile kuvvetli yapışma kabiliyeti olup hava şartlarına da yüksek dayanıklılık gösterir.

KULLANIM ALANLARI

- EPDM membranların birbirine yapıştırılmasında,
- EPDM membranlar ile yapı malzemelerinin arasında dolgu-boşluk doldurma işlemlerinin yapılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Uygulanması kolay, temiz ve hızlıdır.
- Rengi kalıcıdır, hava ve UV'ye karşı dayanımı vardır.
- Kürleştikten sonra elastik kalır,
- Özellikle EPDM membranların cephe uygulamalarında yapıştırılması için geliştirilmiştir,
- Yapı materyaline çok iyi yapışma sağlar,
- Düşük modüle sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyler şekülünde olmalıdır, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır. Etrafa bulaşan henüz kürleşmemiş silikon temizleme tineri ile temizlenebilir. Kürleşmiş silikon mekanik yollarla temizlenebilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Buz tutmuş ve ıslak yüzeylerde uygulanmamalıdır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +50 °C'yi aşmamalıdır. Kürleşmek için neme ihtiyaç duyduğundan, havayla temas etmeyen tamamen kapalı alanlarda kullanılmamalıdır. Kürleşme esnasında açığa çıkan buharının uzun süre fazla miktarda solunması, solunum sistemine zarar verebilir. Bu nedenle, yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Kürleşmemiş silikon ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.

AMBALAJ

600 ml sosis

600 ml x 12'li koli

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve dondan korunarak saklandığında 15 ay kullanılabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Kimyasal Yapısı	Silikon Polimer (oksim)
Kür Mekanizması	Nötr
Yoğunluk	1.20± 0.03 g/ml
Shore A Sertliği	25±5 (28 gün sonra)
Gerilme Direnci	≤ 0,4 N/mm ² (23°C ve %50 B.N.) (ISO 8339)
Kabuk Oluşumu	5-10 dk. (23°C ve %50 B.N.)
Kürleşme Hızı	Min. 2,5 mm/gün (23°C ve 50% B.N.)
Kopma Uzaması	≥ 350% (ASTM D412)
Elastik Geri Dönüş	Yaklaşık 100% (ISO 7389)
Sarkma	0 mm (ISO 7390)
Sıcaklık Dayanımı	-60°C - +180°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C - +40°C