

suproll®
BUILDING SYSTEMS



SUPROFLOOR SELFLEVEL 30

**KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
TESVİYE ŞAPI**

**SELF LEVELING
SCREED**

SUPROLL SUPROFLOOR SELFLEVEL 30 KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI

10 - 30 mm arasında uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden yayılabilen tesviye şapı.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, granit seramik, mermer, doğal granit, parke, PVC ve halı gibi malzemelerin altına, tesviye şapı olarak kullanılır.
- Yüksek dayanım istenen yerlerde (mağaza, showroom ve endüstriyel zeminlerde).
- Kalın self leveling uygulamalarının gerektirdiği yerlerde.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Kendiliğinden yayılma ve çabuk donma özelliğine sahiptir.
- Yaklaşık 1-2 saat içerisinde trafiğe açılabilir. Yaklaşık 15 saat sonra döşemeye hazır hale gelir.
- Endüstriyel zeminler için uygundur, vibrasyon olmadığı sürece makine altlarında kullanılabilir.
- Kalın uygulamalarda ile çatlama yapmaz ve mükemmel yapışır.
- Uygulaması kolaydır.
- Yüzeyi zımparalanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyler terazisinde olmalıdır, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun WALLCRETE tamir harçları ile tamir edilmelidir. Uygulama öncesi daha iyi aderans ve daha az yüzey hatası için emici yüzeylerde SUPROLATEX kullanılmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Astar sürülmüş zemine, hazırlanan malzeme yayılarak dökülür. Yüzeydeki hava kabarcıklarını yok etmek için kirpi rulo kullanılabilir. Homojen karışımı sağlamak için düşük devirli bir matkap ve karıştırıcı uç kullanılması tavsiye edilir. Kovaya 5,6 - 6,0 lt su konulur, sonra toz malzeme yavaş yavaş ilave edilir, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırma işlemine devam edilir. Karıştırma suyunun miktarı ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Tamamen karışmış malzeme, ortam sıcaklığına bağlı olarak 30 dakikada yayılıp düzeltilerek kullanılması gerekir.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torba

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Her bir mm kalınlık için 1,6 kg/m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Genel Bilgiler	
Görünüm	Gri toz
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Ambalaj	25 kg kraft torba
Tane Boyutu	Dmax: 0,3 mm
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	5,0 - 6,0 lt su / 25 kg toz
İşlenebilme Süresi	20 - 30 dk
Harç Yoğunluğu	1,8 ± 0,1 kg / lt
Servise Açma Süresi	Yaklaşık 18 saat
Tüketim	1 mm için 1,8 kg/m ²
Uygulama Kalınlığı	10 - 30 mm
Performans Bilgileri	
Eğilme Dayanımı (28 gün)	7,0 N/mm ²
Basınç Dayanımı (28 gün)	35,0 N/mm ² (TS EN 196-1)
Yapışma Dayanımı (28 gün)	2.0 N/mm ²