



SUPROLL SUPROSIL FACADE NÖTR SİLİKON

SUPROLL SUPROSIL FACADE Nötr Silikon tek komponentli tabanca ile uygulanabilen, alkoksi bazlı silikondur. SUPROLL SUPROSIL FACADE Nötr Silikon atmosferik basınçla oda sıcaklığında kürleşerek kalıcı bir esneklik sağlar.

ÖZELLİKLER

- Düşük modüllü, yüksek elastikiyetlidir
- Birçok çeşit yüzeye primersiz iyi yapışma gösterir.
- Metal korozyonuna neden olmaz.
- Uygulaması kolaydır.
- Az kokuludur.
- -40 °C ve +150 °C aralığında esnekliğini korur.
- Nötr Kürlenir.
- Hijyenik alanlar için uygundur.

UYGULAMA DETAYLARI

- SUPROLL SUPROSIL FACADE Nötr Silikon cam, fayans, seramik, emaye, cilalı fayans gibi hijyen uygulamalarında primersiz mükemmel yapışma sağlar. Kullanıcı uygulanacak malzemenin çeşidine göre kendi yapışma testini yapmalıdır. Primer Astar ile ön işlem uygulanarak yapışma performansı artırılabilir.
- Uygulama sıcaklığı: + 5 °C ile +40 °C
- Uygulama yüzeyi temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.
- Gözeneksiz malzemeler bir solvent ve tüy bırakmayan pamuklu bezle temizlenmeli.

- Yapıştırıcının bitişik malzemelerle uyumluluğunu test etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kaplama malzemeleri (boya, vernik ve cila) ya da organik plastikleştirici içeren kauçuklar (EPDM, Butil ve Neopren kauçuk) gibi uyumsuz malzemeler renk farklılıklarına ya da yapışma kaybı gibi bozukluklara sebep olabilir.

- Yapıştırıcı ile doğrudan etkileşen temizlik ajanları gibi ve doğrudan etkileşmeyen gaz emisyonu gibi etkenler yapıştırıcının görüntüsüne ya da işlevine zarar verebilir.

AMBALAJ

310 ml kartuşlarda
280 ml kartuşlarda

RENK

Transparent, beyaz, siyah, gri, kahverengi, bej ve çeşitli renklerde.

DEPOLAMA ÖMRÜ

Ürünü serin ve kuru bir yerde saklayınız. Raf ömrü 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
- Cilt temasına engel olunuz.
- Gözle temasından sakınınız
- İyi havalandırılmış yerde kullanınız.
- Buharlarını solumayınız.
- Ürünü kullanırken sigara içmeyiniz.
- Güvenli kullanım, depolama, bertaraf bilgileri ve diğer bilgiler için 'Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

TEKNİK VERİLER

Kimyasal Yapısı	Nötr alkoksi silikon
Özgül ağırlık	1,40 ± 0,03 gr/cm ³
Yüzey Kuruması	yakl. 5-8 dk. (25 °C and 50% R.H)
Shore Sertliği	35 ±5
Kopma Anındaki Uzama (%)	> 300
Çekme Dayanımı (MPa)	> 1,3
Kürleşme Hızı, 2.3mm	yakl. 18 saat (25 °C and 50% R.H)