



SUPROLL SUPROTECT

ENDÜSTRİYEL ASTAR BOYA

Stiren modifiye alkid reçinesi esaslı sanayi astarıdır. SUPROTECT Endüstriyel Boya'nın altına uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda her cins metal, ahşap, demir konstrüksiyonlarda, tarım makinelerinde ve bunların ekipmanlarında, sanayide, fabrika ekipmanlarında son kat boya olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Hızlı kurur.
- Elastik ve dayanıklıdır.
- Metal yüzeylere iyi yapışır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey, tüm kirliliklerden (toz, yağ, gres ve diğer kontaminasyonlar) arındırılmış ve kuru olmalıdır. Tuz ve diğer kirlilikler deterjan kullanılarak veya (yüksek basınçlı) tatlı su ile temizlenmelidir. Hasarlı alanlar St3 derecesinde el aletleri ile veya minimum Sa2, tercihen Sa2½ derecesinde aşındırıcı raspa ile iyice temizlenmelidir (EN ISO 8501). Astarın yüzeye yapışması için pürüzlendirme yapılmalıdır. İyi yapılan yüzey hazırlığı, astarın performansını artıracaktır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

SUPROLL Selülozik Tiner ile %10-20 oranında inceltilecek kullanıma hazır hale getirilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Püskürtme, daldırma ve fırça ile tatbik edilebilir.

AMBALAJ

18 kg metal kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

1 kg SUPROLL SUPROTECT Endüstriyel Astar Boya ile yüzeyin durumuna bağlı olarak tek katta 10-12 m² alan boyanabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Parlak, düz son kat boya
Kimyasal Yapısı	Kısa yağlı alkid, solvent kombinasyonu
Viskozite	90 KU-95 KU 25°C
İnceltici	SUPROLL Selülozik Tiner
İncelik	7-8 mikron
Katı Madde Miktarı	%50-%55
Kuruma Süresi	Toz tutma kuruması 10-15 dk, dokunma kuruması: 25-30 dk, sert kuruma süresi 15 saat, tam kuruması 24 saat.
Parlaklık	75-80 gloss renge göre (60°C'de)