

suproll®
BUILDING SYSTEMS



SUPROLL THERMHARD THERMETICS MANTOLAMA SİSTEMİ DEKORATİF KAPLAMASI

Mineral esaslı yüzeyler için geliştirilmiş özel katkılar, akrilik polimerlerle dayanımı artırılmış iç ve dış mekanlarda, duvarlar ve tavanlarda son kat dekoratif kaplama olarak kullanılan, boyaya hazır yüzey oluşturan, su geçirimsiz, nefes alan, çimento esaslı kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda ince ve düzgün yapılmış kaba sıva üzerine, akrilik esaslı eski boyaların üzerine, SUPROLL THERMETICS Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinin son kat dekoratif kaplaması olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
- Her türlü iklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.
- Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir. Rutubet birikimini önler.
- Yüzey hatalarını giderir.
- Uzun ömürlüdür, yanmaz ve kabarma yapmaz.
- Uygulama sonrası homojen bir dekoratif görüntü oluşturur.
- Dokusu sayesinde sıva yüzeydeki çelik mala izlerini kapatır.
- Buhar geçirgenliğine sahiptir.
- Üzeri dış cephe boyaları ile boyanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak yüzeyler tamamen temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey yağ ve gres kalıntılarından ve her türlü gevşek parçalardan tamamen arındırılmış olmalıdır. Eğer yüzey yeni sıvanmış ise mutlaka 4 hafta beklenmelidir. Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. Hazır harç içerisine hiçbir katkı maddesi veya benzeri kimyasallar ilave edilmemelidir. Uygulamanın +5 °C ile +35 °C dereceleri arasında yapılması önerilir.

THERMHARD

THERMETICS MANTOLAMA SİSTEMİ
DEKORATİF KAPLAMASI

THERMETICS DECORATIVE
COATING OF THERMAL INSULATION
SYSTEM

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

- 25 kg SUPROLL THERMHARD Isı Yalıtım Sistem Dekoratif Kaplaması yaklaşık 6-7 lt temiz su içine yavaş yavaş ilave edilerek tercihen düşük devirli bir mikser ile toprak kalmayacak şekilde karıştırılır. Her parti harç için eşit miktarda su kullanılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde desen ve ton farklılıkları oluşabilir.
- Hazırlanan harç 4-6 dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılarak kullanılır. Kaptaki karışım 2-3 saat içinde tüketilmelidir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Hazırlanan homojen karışım çelik mala ile düzgün bir şekilde yüzeye sürülür ve ürünün tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden temizlenir. SUPROLL THERMHARD uygulama yüzeyine homojen bir şekilde uygulandıktan en çok 10 dakika içerisinde desen verilmelidir. İnce tane dokuyu elde etmek için plastik veya poliüretan mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen verilir. Desen verilirken mala yüzeyi sık sık sıyırılmalıdır. Aynı yüzeyde aynı şarj numaralı ürünler kullanılmalıdır. Geniş alanlı yüzeylerde bindirme olmaması için uygulama esnasında yeterli sayıda insan çalıştırılmasına, malzemenin ara verilmeden ve derz bitişlerine ya da detay köşelerine gelinceye kadar kesintisiz sürülmesine özen gösterilmelidir.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torba

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak 2,5-3 kg/m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Beyaz
Kimyasal Yapısı	Polimer modifiyeli özel harç
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C)-(+35°C)
Kap Ömrü	2-3 saat
Uygulama Kalınlığı	<2 mm
Darbe Mukavemeti	> 2 joule
Tane Büyüklüğü	Sınıf S4
Su Buharı Aktarım Hızı	Sınıf V1
Su Aktarım Hızı	Sınıf W3
Yangın Güvenliği	A1 sınıfı / yanmaz