

**suproll**<sup>®</sup>  
BUILDING SYSTEMS

**WALLCRETE 30**

KALIN AGREGALI DÜZELTME HARCİ

THICK AGGREGATED  
CORRECTION MORTAR



## SUPROLL WALLCRETE 30

### KALIN AGREGALI DÜZELTME HARCİ

SUPROLL WALLCRETE 30 tek bileşenli, polimer modifiyeli, aderans kabiliyeti yüksek, kalın agregalı bir derin tamir ve düzeltme harcıdır.

#### KULLANIM ALANLARI

Tüm harç, betonarme yüzeylerin derin tamiratlarında, brüt betonların tamirinde, tüm restorasyon işlerinde, beton prefabrik elemanların 30 mm'ye kadar olan yüzeysel tamiratlarında, seramik ve izolasyon işleri öncesinde yüzey düzeltmelerinde, yatayda ve düşeyde 30 mm'ye kadar sıva olarak kullanılır.

#### ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Tek bileşenlidir, yalnızca su ile karıştırılarak kullanılır.
- Kıvamı ayarlanabilir.
- Tikotropik özelliği ile düşey uygulamalarda kullanılabilir.
- Korozif ve zehirli değildir.
- Suya ve dona karşı son derece dayanıklıdır

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz ve gevşek hacimli kısımlardan arındırılmış olması gereklidir. Uygulama yapılacak yüzeyin yeterli mukavemetini almış olması gerekmektedir. Uygulama öncesi yüzey nemlendirilmelidir. Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. Hazır harç içerisine hiçbir katkı maddesi veya benzeri kimyasallar ilave edilmemelidir.

#### ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Yaklaşık 5-6 lt. su temiz bir kaba konulur. 25 kg'lık WALLCRETE 30 tercihen düşük devirli bir mikser yavaş yavaş toprak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 8-10 dk. dinlendirilmeli ve tekrar karıştırılarak kullanılmalıdır. Karışım 25-30 dakika içerisinde tüketilmelidir.

#### ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Hazırlanan harç çelik mala yada spatula ile uygulanır. Uygulama kalınlığı tek katta 5-30 mm olmalıdır. Uygulamanın kurumaya başlamasından itibaren sünger ile trafil yapılabilir. Hava sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda uygulama yüzeyi 24 saat boyunca nemlendirilmelidir.

#### AMBALAJ

25 kg'lık kraft torba

#### DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

#### SARFIYAT

1,70 kg/m<sup>2</sup> (1 mm kalınlık için)

#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

## TEKNİK VERİLER

Kimyasal Yapısı	Kimyasal takviyeli özel harç
Renk	Gri toz
Toz Birim Hacim Ağırlığı	1,7 kg/lit (gevşek b.h.a.)
Taze Birim Hacim Ağırlığı	2,0 kg/lit
Kap Ömrü	30 dakika
Basma Mukavemeti	>20 N/mm <sup>2</sup>
Eğilme Mukavemeti	>5 N/mm <sup>2</sup>
Yapışma Mukavemeti	0,5 N/mm <sup>2</sup>